Изоляционная трубка ТЛВ/ТЛМ хлопчатобумажная линоксиновая. Температура -50…+105°С. Напряжение до 660В.

Описание
Трубки ТЛВ, ТЛМ представляют собой пропитанные электроизоляционным лаком (масляным или полиэфирным) хлопчатобумажные шнур-чулки. Часто данные трубки называют лакированными трубками или линоксиновыми.
Трубка марки ТЛВ - водостойкая.
Трубка марки ТЛМ - маслостойкая.

Область применения
Трубки - применяются для изоляции проводов электротехнических и радиотехнических изделий, для изоляции выводных концов электрических машин.

Характеристики
Напряжение: до 660В постоянного и переменного тока, частотой 50Гц
Температурный диапазон использования трубок: от -50°С до +105°С
Диаметры: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 7 мм
Длина: 1 м

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com

Наименование показателя			Ед. изм.	ТЛВ, ТЛМ
Тип трубки по ГОСТ				110
Диапазон рабочих температур			°С	-50 +105
Пробивное напряжение (электрическая прочность) переменного тока частоты 50 Гц:	в исходном состоянии		кВ (кВ/мм)	5,0
	после перегибов на угол П/2			3,0
	после воздействия повышенных t			5,0
	после воздействия пониженных t			1,0
	после воздействия жидких агрессивных веществ	бензина		4,0
		смеси ксилола* с уайт-спиритом		-
		воды		-
		трансформаторного масла		5,0
	после пребывания в условиях влажности			2,0
	под воздействием продавливающей нагрузки			8,0
	после истирания			3,0
Эластичность				не должно быть трещин и отслоений лака
Сопротивление изоляции (удельное объемное электрическое сопротивление), не менее			МОм (Ом х м)	1500
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее			МПа	
Относительное удлинение при разрыве, не менее			%	

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com