Deray Splicemelt
изол труб наб №6\ 6,0-18,0\t-усад/клей\ 5шт/чер

Термоусаживаемые трубки с клеящим слоем на внутренней поверхности.
Обладают высоким коэффициентом усадки, сопротивлением растворителям, горючесмазочным и другим жидкостям.

Материал - полиолефин без подавления горения
Коэффициент усадки **- 3:1, 4:1**
Температура эксплуатации - -55 +125°C
Температура усадки - +125°C
Производитель - DSG-Canusa

Стандартный цвет **- черный**

Размеры Deray Splicemelt

Размер	До усадки		После полной усадки	
	Диаметр (мм)	Толщина стенок (мм)	Диаметр (мм)	Толщина стенок (мм)
Deray Splicemelt 6,0/1,4	6,0	0,30	1,40	1,35
Deray Splicemelt 8,0/1,6	8,0	0,35	1,60	1,75
Deray Splicemelt 11,0/1,6	11,0	0,30	1,60	1,75
Deray Splicemelt 12,0/2,5	12,0	0,40	2,50	2,35
Deray Splicemelt 18,0/4,5	18,0	0,53	4,50	2,65

Параметры

Параметр	**Метод испытания**	**Типичные показатели**
Прочность на разрыв	ASTM D 2671	>14 МПа
Предельное удлинение	ASTM D 2671	>450%
Продольн. Усадка	UL 224	до 10%
Проникновение влаги	ASTM D 570	<0,1%
Объемное сопротивление	IEC 93	$>10^{14}$ Ом*см

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *(495) 963-6120*
факс: *(495) 963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: *(495) 788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru