

Флюс ФКЭт

Описание

Флюс ФКЭт – канифольный, некоррозионный, пассивирующий, водонесмываемый для пайки элементов радиомонтажа и печатных плат легкоплавкими припоями при температурах 250-280°C. Заменяет спиртосодержащий флюс ФКС. Отличие флюсов состоит в применении разных растворителей канифоли, но близких по физическим свойствам, обеспечивающих одинаковые технологические свойства флюсов. Используемый растворитель – этилацетат. Методы нанесения на поверхности, такие же, как у флюса ФКС, окунанием, кистью и т. д. После нанесения на поверхности, растворитель улетучивается, на поверхности остаётся плёнка канифоли. Хранить в герметичной таре.

Характеристики

Рабочая температура: 250-280°C

Состав

- АИПС: 70%
- канифоль сосновая: не менее 30%,

Применение

Область применения: ручная и механизированная пайка и лужение электроmontажных элементов печатных плат и элементы радио электроники в изделиях радио электронной аппаратуры и бытовой радио аппаратуры. Консервация (при наличии во флюсах канифоли марки «А») изделий радио электронной аппаратуры и бытовой радио аппаратуры для сохранения паяемости в условиях складского хранения и хранения в условиях сборочного цеха в течение одного года. Остатки флюса при ручной пайке изделий (пайке подстроечных элементов, подпайке, исправлении дефектов) допускается не удалять. Остатки флюса при групповой пайке изделий («волной» припоя, погружением, протягиванием) следует удалять.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>