Припой ASAHI Sn96,5/Ag3,5 флюс CLF5013

Трубчатый припой Asahi Sn96,5/Ag3,5 содержит 3% безотмывочного флюса CLF5013, равномерно распределенного внутри паяльной проволоки. Обеспечивает наиболее прочную пайку SMD, серебросодержащих и золоченых контактов.

Характеристики
Состав припоя:
- Олово 96,5%
- Серебро 3,5%

Температура плавления: 221°C
Флюс: CLF5013 - безотмывочный
Содержание флюса в припое: 3,0%

Описание флюса CLF5013 (подходит для бессвинцовых припоев)
Флюс CLF5013 рекомендуется применять для ремонтных работ и точечной пайки. Эффективно снижает поверхностное натяжение бессвинцовых припоев при температуре от 330 до 380 °C. Не требует отмывки после пайки.

Характеристики флюса CLF5013
Плотность: 0,866 Грамм/См3
Тест на хромирование серебром: глогенсодержащий
Водостойкость: > 1,8 x 10^5 Ом-См
Поверхностное сопротивление изоляции: 1x10^12 Ом и выше
Электромиграция: 1x10^9 Ом и выше
Растекаемость: > 0,8
Тест медного зеркала: проходит
Тест на увлажнение: время смачивания < 1 Сек
Внешний вид шлака: минимальный, прозрачный
Тест на сухость: проходит
Тип флюса: безотмывочный

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com